


## 某砂布厂送煅烧磨料 P40 样品分析



- 1: **规格/型号:** 高温 P40  
 2: **重量/包装情况:** 某砂带企业寄来样品  
 3: **接收人:** 伊东风磨料  
 4: **检测依据:**  
 GB/T3043-2017  
 JB/T6570-2020  
 GB/T2481-1998  
 GB/T20316-2009

5: **物理性质:**

规格	第一层	第二层	第三层	第四层	第五层	细粒
P40	0	29.9	74.0	97.0	99.1	0.9

磁性物: 0.0070, 堆积密度: 1.74

6: **化学性质(%)**

规格	SiO <sub>2</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	TiO <sub>2</sub>
P40	0.77	95.27	0.09	2.66

7: **备注:** 倾炉煅烧, 企业定制标准