


某送样砂纸 P180、P400 磨料分析



分析日期：2021.03.03

- 1、来样：P180 砂纸、P400 砂纸
- 2、特征：完整
- 3、接收人：伊东风磨料
- 4、分析依据：GB/T 9258-2000
- 5、磨料种类：180#和 400#砂布均使用高温煅烧棕刚玉磨料
- 6、磨料粒度组成：

规格	第一层	第二层	第三层	第四层	第五层	筛下物
P150	0	1.8	29.5	75.5	98.4	1.6
国标	0	≤3	20-32	66-84	≥96	≤4

沉降管	DS0	DS3	DS50	DS95
400#	86.68	69.21	48.20	37.48
P400 国标	≤81	≤53.9	33.5-36.5	≥25.3
P320 国标	≤94	≤66.8	44.7-47.7	≥34.2

7、结论：180#粒度组成与国标 P150 接近，粒形规则较多，接近 BMK；400#粒度组成与国标 P320 接近，粒形一般，接近球磨